



Alternative aux substances PFAS pour la fabrication des circuits électroniques en 3D

Pierre MONTMEAT, Adèle THIOLON, Carine LADNER, Mélanie VACON, Thierry ENOT, Frank FOURNEL

CEA Grenoble

Sommaire




1. Les PFAS

2. Leur utilisation en microE

3. Une alternative possible

4. Bilan et conclusion



Les PFAS


Definition EU : PFAS substances refer Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) defined as: Any substance that contains at least one fully fluorinated methyl (CF_3 -) or methylene ($-\text{CF}_2$ -) carbon atom (without any H/Cl/Br/I attached to it) OECD ENV/CBC/MONO(2021)25

Le Fluor occupe une place particulière dans le TP : c'est l'atome le plus électronégatif

Tableau périodique des éléments chimiques


Le tableau périodique des éléments chimiques est présenté. Le fluor (F) est mis en évidence par une croix rouge. Des flèches roses pointent vers le fluor depuis la gauche et le haut, soulignant sa position dans le tableau.

9 e⁻ : $1s^2 2s^2 2p^5$




- F attire les électrons : il ne les partage pas → Il est peu réactif
- F attire les électrons de la liaison C-F → Atténue la réactivité du C
- F est petit
 - La liaison (C-F) très courte $141 \text{ pm} < L(\text{C-N}) = 147 \text{ pm} < L(\text{C-C}) = 154 \text{ pm} < L(\text{C-Cl}) = 176 \text{ pm}$
 - La liaison (C-F) est forte $= 550 \text{ kJ/mol} > E(\text{C-Cl}) = E(\text{C-H}) = 339 \text{ kJ/mol}$
- Les composés C-F sont résistants à la chaleur et aux attaques chimiques

Les PFAS



Ce sont tous des produits de synthèse

- Le Matériau historique : le Téflon (polytétrafluoroéthylène) est inerte et résistant à la corrosion → déperlant
- Leurs propriétés isolantes, résistantes et antiadhésives → Mécanique, électronique, cuisine, textile, sport...
- + Industrie pharmaceutique : les médicaments fluorés → Prozac, anticancéreux, antibiotiques, anti-inflammatoires.



Célécoxib :
Anti-inflammatoire



Tefal





Teflon $-(CF_2-CF_2)_n-$



Les PFAS


La grande résistance chimique / thermique rend les PFAS très difficilement dégradables
→ Pollution durable des sols associée à des risques pour la Santé



→ La réglementation

- **2007 : La réglementation REACH encadre certaines substances de la famille des PFAS** → enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques
- **2023 : Un consortium de cinq pays (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Suède et Norvège) a déposé un projet de restriction auprès de l'Agence européenne des produits chimiques**
- **2024 : En France, plan d'action national sur les PFAS** → Mesures de réduction, de surveillance des rejets et de substitution des PFAS dans les produits de consommation et les procédés industriels.
- **Loi du 27 février 2025 sur les PFAS : interdictions progressives de mise sur le marché de produits contenant des PFAS** → ex. : textile

L'INTEGRATION en 3 Dimensions



L'intégration 3D :


- Réduction des délais d'interconnexion
- Réduire les dimensions des systèmes
- Empilement de matériaux différents : ex Si + InP

Les évolutions nécessaires :


- Développer des procédés de collage conducteur ou isolant
- Elaborer des plaques fines : $700\text{ }\mu\text{m} \gg 100\text{ }\mu\text{m}$
car l'élaboration des connexions est plus facile

FABRICATION DES COMPOSANTS 3D

Manipulation de plaques fines / fragiles pour l'élaboration des circuits




Collage auto-aligné par confinement d'eau → Précision d'alignement +/-200 nm




FABRICATION DES COMPOSANTS 3D

Manipulation de plaques fines / fragiles pour l'élaboration des circuits




Collage auto-aligné par confinement d'eau




FABRICATION DES COMPOSANTS 3D

Manipulation de plaques fines / fragiles pour l'élaboration des circuits



Collage auto-aligné par confinement d'eau



REVETEMENTS ANTIADHESIFS ou HYDROPHOBES

Revêtement
ANTIADHESIF


Revêtement
HYDROPHOBE

Le Fluor : élément peu réactif qui ne partage pas ses électrons


→ **Pas d'affinité pour les composés organiques (ex : les adhésifs) = ANTIADHESIF**

→ **Pas d'affinité pour l'eau : HYDROPHOBE**

Composé	Formule	
FDTS	$\text{Cl}_3\text{Si}(\text{CH}_2)_2(\text{CF}_2)_7\text{CF}_3$	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique 
FDDMCS	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7(\text{CH}_2)_2(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}$	
OPTOOL	$\text{CF}_3(\text{CF}_2-\text{CF}_2-\text{CF}_2-\text{O})_{30}-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	
EGC 2702, 1700 et 1720	Polymère fluoré	
EGC 1700	Polymère fluoré	
EGC 1720	Polymère fluoré	
Trichloro(cyclopentyl)silane = C5	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{SiCl}_3$	
Trichloro(octyl)silane = C8	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{SiCl}_3$	
Octadécyltrichlorosilane=C18	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{SiCl}_3$	



Mesure d'Adhérence




Mesure d'Hydrophilie

Silicium Natif $\theta = 17^\circ$



Goutte d'eau
« Hydrophile »


Silicium+FDTS $\theta = 111^\circ$



« Hydrophobe »


Adhérence en J/m^2

Angle de goutte à l'eau en deg




● Fluoré

● Non Fluoré




- La chaîne apolaire de C18/C8 n'a pas d'affinité pour l'eau polaire → Hydrophobe
- L'encombrement de la longue chaîne apolaire C18/C8 repousse les adhésifs → Antiadhésif
- **Les composés fluorés sont substituables par C18 ou C8 non fluorés**

FABRICATION DES COMPOSANTS AMINCIS



→ Amincissement d'une des plaques :

- Rectification mécanique



- Gravure chimique par voie aqueuse ou plasma

→ Obtention de plaques fines :
épaisseur < 100µm



5 µm






0,2 µm






Si déformable
Electronique souple
Thèse Laurent Michaud

Préparation des surfaces hydrophobes sans fluor


HYDROPHOBE $\theta > 70^\circ$





SUPER HYDROPHOBE $\theta > 130^\circ$



Comparaison des performances en collage



Alignement Correct si $< 1 \mu\text{m}$




Pour l'auto alignement :
C18 sans fluor équivalent à
un polymère fluoré

Conclusions

- Pour les applications 3D liées au collage : besoin de surfaces hydrophobes / antiadhésives
- Les revêtements à base de PFAS écotoxiques sont hydrophobes / antiadhésives
- Il est possible de substituer aux PFAS des molécules sans Fluor non écotoxiques
→ **SUPPRESSION DES PFAS AU CEA POUR LES APPLICATIONS 3D**
- L'efficacité de la molécule dépend de la longueur de sa chaîne apolaire
- Il est aussi possible de réaliser des surfaces Super Hydrophobes
- Ces premiers résultats doivent s'inscrire dans une démarche ACV



Produit / Service / Système / Procédé





Remerciements

Adèle THIOLON, Carine LADNER, Mélanie VACON, Thierry ENOT et Frank FOURNEL

Une partie de ces travaux a été réalisé dans le cadre de
IRT Naneolec : **Grant ANR 10-AIRT-0005**

